



REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO PÉTREO DE GRAN CUBRICIÓN Y SOLIDEZ, QUE PRESENTA UNA GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN, PERMITIENDO OBTENER ACABADOS LISOS DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA Y EXTERIORES .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO Y CARTA DE COLORES TIERRAS DEL SUESTE
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,6 gr / c.c.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	7 –8 m ² /litro SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%, SEGÚN COLOR, PARA PELÍCULA SECA DE 100 MICRAS
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 Y 14 LITROS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES

PROPIEDADES:

PINTURA DE GRAN CUBRICIÓN. EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO, BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN. ES RESISTENTE A LA ABRASION, AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA, SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com